GRUNSPIND

ODOBESTI, Strada Fermei, nr. 242, Dambovita
www.grunspind.ro
office@grunspind.ro
+40 766 244 251

Editia:1,Revizia: 2
Data: 29.10.2024

Fisa Tehnica

Vopsea acrilica

Vopsea acrilică pe bază de solvenți pentru suprafețe din beton.
.

DOMENIU DE APLICARE:

Vopsea acrilică pe bază de solvent excelentă pentru zidărie, potrivită pentru aplicarea pe suprafețe de pardoseli din beton, garaj, pereți, gresie și terenuri sportive, ideală pentru uz interior și exterior. Asigură o durabilitate excelentă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile și a poluării atmosferice. Asigură o aderență puternică, o mare putere de acoperire și duritate

DETALII APLICARE

• Aplicare la temperaturi în intervalul 5-35° C și <70% RH. Nu aplicați dacă există riscul de precipitații/îngheț în următoarele 48 de ore.
• Lăsați suprafețele nou betonate să se întărească timp de cel puțin 30 de zile înainte de aplicarea vopselei.
• Aplicați-l în aer liber sau într-un spațiu bine ventilat.
• Curățați trafaleții și bidinelele cu Brush Solvent T-300 și apoi cu apă și săpun sau detergent. Folosiți Spray Gun Solvent T-350 pentru a curăța pistoalele de vopsit.
• Reduceți la minim risipa de vopsea, estimând cantitatea de vopsea de care veți avea nevoie.
• Recuperați vopseaua neutilizată pentru a fi reutilizată. După aplicarea vopselei, sigilați recipientul și păstrați-l pentru utilizarea ulterioară.
• Nu aruncați deșeuri lichide în pânza freatică. Vopseaua neutilizată necesită o manipulare specială pentru eliminarea în condiții de siguranță.

DATE TEHNICE

Luciu	Satinat (20-45%)
Culoare	Culorile standard
Volum solide	68% (produs preparat)
VOC	290 gr/ltr.
Densitate (produs preparat).	La 20°C. 1,45 kg/ltr.

Consum: 150-200g/mp/strat
Grosime recomandata: 80-140 µm (strat uscat)

Acoperire Teoretica	La 80 µm strat uscat 8,5 m2/ltr.
Acoperire Practica	Depinde de modalitatea de aplicare, complexitate suprafetei, conditii atmosferice(vant).

Timp uscare:la grosimea recomandata 100 µm

	20°C/68ºF
Atingere:	30 min
Revopsire:	6-8 ore

GRUNSPIND

ODOBESTI, Strada Fermei, nr. 242, Dambovita
www.grunspind.ro
office@grunspind.ro
+40 766 244 251

DATE APLICARE

	Airless spray	Airmix
Diluant	EP5800	EP5800
Cantitate	0-10 vol.%	5-10 vol.%
Diametru duza	0,015 inch	0,015 inch
Presiune la duza	140-160 bar / 2030-2320 psi	70-100 bar / 725-1450 psi
Grosime/strat uscat	80-140 µm	80-140 µm
Uscat		

	Pensula-Rola	Pistol conventional
Diluant	S5102/EP5800	EP5800
Cantitate	0-5 vol %	0-5 vol.%
Diametru duza		2,0-2,5 mm
Presiune la duza		3-4 bar / 43,5-58 psi
Grosime/strat uscat	80 µm	80 µm

PROTECTIA MEDIULUI SI A MUNCII

In concordanta cu directivele EU 67/548/EEG si cele pentru materiale periculoase

Nociv si iritant in contact cu pielea,ochii si prin inhalare.In cazul contactului cu ochii spalati cu multa apa si contactati imediat medicul.A nu s se ingera si a nu se fuma in timpul aplicarii.

UN 1263

INFORMATII PRODUS

Ambalare	Recipiente 20 kg si 5 kg
Diluant	Recipiente 20 lt si 5 lt
Termen valabilitate	12 luni de la data fabricarii in ambalaj original la temperaturi Intre 5-40ºC